

DESCRIÇÃO – Tinta esmalte brilhante para acabamento em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Também pode ser aplicado em superfícies de alvenaria, observando a adequada preparação da superfície. Proporciona excelente acabamento e extraordinária durabilidade.

COMPOSIÇÃO – Resinas alquídicas de óleos vegetais, solventes de hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos inertes e isentos de metal pesado e aditivos.

Produto inflamável – Não ingerir – Evitar inalação de vapores

RENDIMENTO – 30 a 40m² / galão de 3,6 litros / demão.

Obs: O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método, técnica e condições de aplicação.

CORES – De catálogo. No sistema tintométrico Colorline, pode-se obter mais de 2.000 cores.

APLICAÇÃO e DILUIÇÃO – Pincel de cerdas macias ou rolo - KISA-RÁS – 10 a 15% de diluição.
Pistola – KISA-RÁS – 15 a 20% de diluição.

DEMÃOS – Duas a três demãos, com intervalo de 12 horas entre demãos.

ACABAMENTO – Brilhante / liso.

TEMPO DE SECAGEM – Manuseio: 4 a 6 horas. Completa: 10 a 12 horas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – A superfície deverá estar firme, seca, limpa, isenta de pó, gordura, graxa, ferrugem ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. Em caso de repintura, remover completamente pinturas em estado de descascamento, bolhas ou mofo.

SISTEMA DE PINTURA: Antes de aplicar o acabamento, observe as recomendações abaixo:

Madeira interna: Corrigir as imperfeições com MASSA A ÓLEO para PONÇAR. Lixar.

Aplicar uma demão de BASE MADEIRA. Lixar.

Madeira externa: Aplicar direto sobre a superfície diluindo mais na primeira demão.

Madeiras resinosas: Aplicar uma demão de VERNIZ BASE KNOTING.

Ferro: Aplicar uma demão de ZARCOLIT.

Alumínio e Galvanizado: Aplicar uma demão de FUNDO PARA GALVANIZADO.

Alvenaria: Aplicar 2 demãos de KISACRIL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

PRODUTOS AUXILIARES:

BASE MADEIRA: Fundo branco fosco para uso interno.

MASSA A ÓLEO PARA PONÇAR: Niveladora e corrige imperfeições em superfícies de madeira em interiores

ZARCOLIT: Fundo anticorrosivo para metal ferroso.

FUNDO PARA GALVANIZADO: Fundo para metais não ferrosos.

KISACRIL Fundo Preparador de Paredes: Fundo incolor para uniformizar a absorção e aumentar a coesão de rebocos fracos, gesso, fibrocimento, paredes caídas, etc...

EMBALAGEM – É fornecida nas embalagens metálicas de 0,9 litros e 3,6 litros.

